

3 том. **5** секция ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Са $_3$ Со $_4$ О $_{9+\delta}$ И РАЗРАБОТКА КОМПОЗИТНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ НА ЕГО ОСНОВЕ С ВаСе $_{0.5}$ Zr $_{0.3}$ Y $_{0.1}$ Yb $_{0.1}$ О $_{3-\delta}$ ЭЛЕКТРОЛИТОМ

<u>Филонова Е.А.,</u>^а Токарева Е.С.,^а Кольчугин А.А.,^{а,6} Пикалова Н.С.,^{а,6} Пикалова Е.Ю.^{а,6}

^a Уральский федеральный университет 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
^b Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20
elena.filonova@urfu.ru

Синтез и изучение физико-химических свойств новых катодных материалов со слоистой структурой и дизайн электродов на их основе весьма перспективное направление современных исследовательских работ в области твердооксидных топливных элементов. В качестве объекта данного исследования выбрана слоистая несоразмерная фаза $Ca_3Co_4O_{9+\delta}$ (Ca349) — материал, известный своими термоэлектрическими свойствами. Данный материал имеет низкий ТКЛР $9-10\times 10^{-6}~{\rm K}^{-1}$, что делает его совместимым со многими электролитами ТОТЭ. Применение данного материала в качестве катодов стало развиваться относительно недавно [1].

В настоящей работе получен материал Ca349, проведена аттестация его структуры и физико-химических свойств и изучено электрохимическое поведение композитных электродов на его основе с протон-проводящим электролитом $BaCe_{0.5}Zr_{0.3}Y_{0.1}Yb_{0.1}O_{3.\delta}$ (BCZYYb).

Синтез материалов Са349 и ВСZYYb осуществляли глицерин- и цитрат-нитратными методами. Фазовый состав и кристаллическую структуру порошков Са $_3$ Со $_4$ О $_{9+\delta}$ и ВаСе $_{0.5}$ Zr $_{0.3}$ Y $_{0.1}$ Yb $_{0.1}$ О $_{3-\delta}$ исследовали методом рентгеновской дифракции. Уточнение кристаллоструктурных параметров проводили методом Ритвелда. Согласно данным РФА полученные материалы были однофазны. Химического взаимодействия материалов в интервале температур $800-900^{\circ}$ С (изучали методом контактных отжигов) не обнаружено. Электрохимические свойства электродов ВСZYYb-Са349 (в масс. Соотн. 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 0:100) изучали методом электрохимического импеданса. Установлена оптимальная температура припекания функциональных слоев, исследовано влияние различных коллекторов, выявлен оптимальный электродный дизайн для применения в ТОТЭ.

Литература

1. Yahia H. B., Mauvy F., Grenier J. C. J. Solid State Chem., 2010, 183, 527.